

concentrate
limestone
bentonite
organic binder
491.32
52.18
543.50
6.07
0.03
6.10
12.03
0.77
12.80
0.20
0.00
0.20
509.63
52.97
562.60
dry t/h
water t/h
wet t/h
mixing
170.49
18.11
188.60
509.63
52.97
562.60
680.12
71.08
751.20
undersize return 130.70 t/h (wet)
oversize return 57.90 t/h (wet)
raw pellet
water 1.2 t/h
680.12
72.23
752.35
double deck roller screen
509.63
54.12
563.75
induration machine
693.29
0.00
693.29
181.40
0.00
181.40
hearth/side layer
dry dust
spillage 3.1 t/h
4.30
0.00
4.30
696.39
0.00
696.39
products screening
10.60
0.00
10.60
500.1
0.0
500.1
fines for shipment
pellets for shipment